

油性水泥漆(溶劑型)

Solvent-Base Masonry Paint

01



百
麗
油
漆

- 成份:** 由耐候、耐鹼性非常優越之壓克力樹脂(ACRYLIC RESIN)為主體，配合特殊原料及添加劑精製而成之油性水泥漆。
- 用途:** 適用於辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥外壁之防水、防護及裝飾用面漆。
- 特性:**
1. 作業性良好，乾燥迅速，施工容易。
 2. 能保持長久之良好光澤。
 3. 耐候性特佳，雖經日曬雨淋絕不粉化。
 4. 耐水性及耐鹼性特優，塗膜堅固，附著力特強。
 5. 符合CNS15080 C項 VOC (揮發性有機物)之管制標準。
- 顏色:** 各色
- 光澤度:** 亮光型(平光型限白色)
- 粘度:** 90~100 Ku (25°C)
- 重量:** 1.1kg/L 以上
- 漆膜厚度:** 濕膜:100 μm (micron) 乾膜:35 μm (micron)
- 乾燥時間:** 指觸1小時以內 (25°C) 半堅結2小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔:** 最少3小時
- 塗佈量參考:** 平均值8~12m²/L (依顏色不同而影響塗佈面積)
- 稀釋劑:** 甲苯或二甲苯
- 稀釋劑用量:** 5~25% (依個人使用習慣而異)
- 總不揮發成份:** 50%以上
- 儲藏安定性:** 正常情況下，至少一年。
- 適用底漆:** 壓克力底漆
- 施工方法:** 刷塗、噴塗、滾塗。
- 施工注意事項:**

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但不得超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之鬆懈漆膜、油脂、污泥、灰塵等必須清除乾淨始可施工。
3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著力，必須等2~3星期，待其完全乾燥後始可施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安全注意事項:

1. 施工時必須注意空氣流通。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另行通知。