



壓克力底漆

Acrylic Primer

成
用
特

份：由特殊合成樹脂，配合耐候性原料及填充顏料精製而成之油性打底漆。

途：適用於木製品之頭度打底漆及水泥製品打底用底漆。

性：

1. 作業性良好，乾燥迅速，施工容易。
2. 有優良之填補性，研磨不費力。
3. 耐水性及耐鹼性特優，塗膜堅固，附著力特強。

顏

色：白色

光 澤

度：平光

粘

度：90~100 Ku (25°C)

乾 燥 時 間

指觸：30分鐘以內 (25°C) **半堅結：**2小時以內 (25°C)

塗 裝 間 隔

最少3小時

塗 佈 量 參 考

：平均值8~10m²/L (依個人使用習慣而異)

稀 釋 劑

：甲苯或二甲苯

稀 釋 劑 用 量

：5~20% (依個人使用習慣而異)

總不揮發成份

：60%以上

儲 藏 安 定 性

：正常情況下，至少一年。

適 用 面 漆

：調合漆、噴磁漆、噴漆、油性水泥漆、水性水泥漆

施 工 方 法

：刷塗、噴塗、滾塗。

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著力，必須等2~3星期，待其完全乾燥後始可施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。