



# 路線漆

## Traffic Paint

### 成 用 特 性

**份：**由特殊樹脂配以耐候、耐水、及耐磨性顏料精製而成之速乾性路線漆。

**途：**適用於柏油路及水泥路之分道線、斑馬線等交通標識用漆。

### 性：

1. 乾燥迅速，在正常氣溫與氣候下15~25分即可通行車輛。
2. 具有高度耐水、耐鹼性，塗膜堅韌，附著性強。
3. 具有優良耐候性，經久日晒、雨淋、不變色、不粉化。
4. 不滲透柏油而使路線模糊。

### 顏

**色：**白色、黃色、紅色、黑色、綠色

### 光 澤

**度：**平光

### 粘

**度：**90~100 Ku (25°C)

### 不粘胎時

**間：**15分鐘以內

### 遮 蓋

**力：**8m<sup>2</sup>/L 以上

### 重

**量：**1.2kg/L 以上

### 漆 膜 厚 度

**：**濕膜:250 μm (micron) 乾膜:100 μm (micron)

### 塗 裝 間 隔

**：**最少1小時

### 塗 佈 量 參 考

**：**3~5m<sup>2</sup>/L (依個人使用習慣而異)

### 稀 釋 劑

**：**甲苯

### 稀 釋 劑 用 量

**：**5~10% (依個人使用習慣而異)

### 總不揮發成份

**：**60 %以上

### 儲 藏 安 定 性

**：**正常情況下，至少一年。

### 施 工 方 法

**：**噴塗、刷塗、滾塗

### 施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則，過多或異種稀釋劑會影響路線漆之耐久性，甚至發生膠化分離現象。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或陰雨天，以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下時)，應避免施工，施工時應實施交通管制，夏季為15-25分，冬季為20-30分。
4. 路線漆施工以噴塗為原則，刷塗或滾塗施工時，需採取同一方向之快速塗刷，切忌往返倒刷，以防柏油滲出
5. 泥沙路面，應在施工之前掃除乾淨，免砂塵原因而附著不良。
6. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

### 安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。