



麗保透明漆

Epoxy Varnish

成用特

份：由環氧樹脂(Epoxy Resin)及特殊硬化劑構成之兩液型透明塗料。

途：適用於水泥壁、水泥管道及金屬製品等防水抗鹼用透明漆或封閉用底漆。

性：

1. 塗膜堅韌且附著力強。
2. 耐水、耐海水性，及耐污水性能特優。
3. 耐磨損性良好。
4. 耐酸、耐鹼性非常優良。

顏

色：透明液體

重

量：1.0kg/L 以上（混合漆）

粘

度：60~70 Ku (25°C)

乾

燥 時 間：指觸: 4小時以內 (25°C) 堅結: 10小時以內 (25°C) 完全硬化: 7天 (25°C)

漆

膜 厚 度：濕膜: 45 μm (micron) 乾膜: 25 μm (micron)

塗

裝 間 隔：最少12小時 最多5天(25°C) 最多3天(30°C)

可

用 時 間：混合後 8小時(25°C)

塗

佈 量 參 考：84m²/Gal 22m²/L 22m²/kg

稀

釋 劑：麗保漆稀釋劑

混

合 比 例：主劑:硬化劑 = 83:17 (重量比)

稀

釋 劑 用 量：10-25% (視塗刷材質而定)

適

用 底 漆：麗保透明底漆 麗保面漆

適

用 面 漆：麗保面漆 氯化橡膠面漆 優麗面漆

總

不揮發成份：45%以上(混合漆)

儲

藏 安 定 性：正常情況下，至少一年。

施

工 方 法：刷塗、無氣噴塗、滾塗。

施工注意事項：

1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。
2. 陰雨或大氣相對溼度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
3. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，靜置10-20分鐘待主劑與硬化劑充分反應後再施工。
4. 在貯槽或侷限空間內施工，必須注意充分通風。
5. 施工完畢後，塗裝器具應立即洗淨。
6. 塗裝間隔超過規定時間，則需將漆面磨粗以增加其附著力。
7. 漆膜表面受日光照射會有變黃粉化現象，對品質並無影響。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。