



麗保漆

Epoxy Resin Paint

成 份: 由環氧樹脂(Epoxy Resin)及特殊硬化劑，配以耐候性、耐化學性顏料精製而成之二液型重防蝕塗料。

用 途: 適用於水泥製品及鋼管、鋼架、鋼鐵構造物之重防蝕用塗料。
特 性:

1. 漆膜堅韌且附有可撓性及附著性。
2. 具有高度耐水、耐海水，漆膜堅韌。
3. 耐磨性及電氣絕緣性非常優良。
4. 耐油性強、耐溶劑性優為一般工廠地面維護塗料。

顏 色: 各色

光 澤 度: 亮光

粘 度: 80~90 Ku (25°C) (混合漆)

乾 燥 時 間: 指觸: 4小時以內 (25°C) 半堅結: 6小時以內 (25°C) 完全硬化: 7天 (25°C)

塗 裝 間 隔: 最少8小時 最多5天

可 用 時 間: 混合後8小時 (25°C)

塗 佈 量 參 考: 6~10m²/L (依顏色不同亦有別)(混合漆)

稀 釋 劑: 麗保漆稀釋劑

漆 膜 厚 度: 濕膜: 100 μm (micron) 乾膜: 40 μm (micron)

混 合 比 例: 主劑: 硬化劑: 85:15

稀 釋 劑 用 量: 5~15% (混合漆)

總不揮發成份: 50%以上

儲 藏 安 定 性: 正常情況下，至少一年。

施 工 方 法: 刷塗、噴塗、滾塗。

施工注意事項:

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、污物及損毀鬆懈之舊漆膜，必須清除乾淨。
3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。
4. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，並靜置10~20分鐘待主劑與硬化劑充分反應後再施工。
5. 塗裝間隔超過規定時間，必須將塗面磨粗以增強附著性。
6. 施工完畢後，塗裝器具應立即洗淨。
7. 在貯槽、地下室或在侷限空間內施工，必須注意充分通風。

安全注意事項:

1. 易燃物品，遠離火源。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。