

麗保紅丹漆

Epoxy Red Lead Primer

07



百
麗
油
漆

成用特 份：由環氧樹脂(Epoxy Resin)及硬化劑，配合紅丹顏料精製而成之二液型高性能防銹底漆。
途：適用於橋樑、水渠、工廠設施、貯槽等鋼鐵構造物，防蝕、防銹用底漆。
性：

1. 塗膜堅韌且附着力強。
2. 耐水、耐海水性特優。
3. 耐磨性及防銹性非常優良。
4. 耐油性強。

光澤 度：平光
顏色 色：橙紅色
遮蓋 力：10m²/L 以上（混合漆）
重量 量：1.5kg/L 以上（混合漆）
粘度 度：90~100 Ku (25°C)
乾燥 時間：指觸：4小時以內（25°C） 堅結：6小時以內（25°C） 完全硬化：7天（25°C）
漆膜 厚度：濕膜：100 μm (micron) 乾膜：50 μm (micron)
塗裝 間隔：最少8小時 最多5天
可用 時間：混合後8小時（25°C）
塗佈 量參考：38.0m²/Gal 10.0m²/L 6.3m²/kg
稀釋 劑：麗保漆稀釋劑
混合 比例：主劑：硬化劑=90:10(重量比)
稀釋 劑用量：5-10%（不含清洗工具）
總不揮發 成份：60%以上(混合漆)
儲藏 安定性：正常情況下，至少一年。
適用 面漆：麗保面漆、優麗面漆、氟碳樹脂漆
施工 方法：刷塗、噴塗、滾塗。
施工 注意事項：

1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。
2. 陰雨或大氣相對溼度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
3. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，靜置10-20分鐘待主劑與硬化劑充分反應後再施工。
4. 在貯槽或侷限空間內施工，必須注意充分的通風。
5. 施工完畢後，塗裝器具應立即洗淨。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。