

環氧樹脂鋅粉底漆(二液型)

Epoxy Resin Zinc Primer (2-PACK)

09



百
麗
油
漆

- 成用特** 份：由環氧樹脂及硬化劑配以高品質鋅粉精製而成之二液型鋅粉底漆。
途：鋼鐵構造物之高性能重防蝕塗料。
性：
1. 乾燥迅速，附著力強。
2. 耐磨性優異。
3. 切割或焊接時之燒焦度輕微。
4. 耐水、耐海水、耐腐蝕性極優。
- 顏光重** 色：灰色
澤 度：平光
重 量：2.0kg/L以上（混合漆）
漆 膜 厚 度：50 μ m (Micron)
乾 燥 時 間：指觸：15分鐘以內 半堅結：6小時以內（25°C） 完全硬化：7天（25°C）
塗 裝 間 隔：最少8小時 最長6個月內
塗 佈 量 參 考：42m²/Gal
混 合 比 例：主劑：硬化劑=96：4
可 用 時 間：混合後8小時以內（25°C）
稀 釋 劑：麗保漆稀釋劑
稀 釋 劑 用 量：5~20%
總不揮發成份：75%以上（混合漆）
儲 藏 安 定 性：正常情況下，至少一年。
適 用 面 漆：環氧樹脂中塗漆、面漆、優麗漆、氯化橡膠漆
施 工 方 法：刷塗、無氣噴塗。
施 工 注 意 事 項：

1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，靜置10-20分鐘待主劑與硬化劑充分反應後再施工。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、灰塵等附著污物必須清除乾淨。
3. 塗裝器具用完後，應立即清洗乾淨。
4. 在儲槽內施工，必須注意充通風。
5. 陰雨或大氣相對溼度在85%RH以上時，應避免施工。
6. 塗裝時室溫及材質表面溫度須高於10°C。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另行通知。