



環氧樹脂柏油漆

Coal Tar Epoxy

- 成用特** 份: 由環氧樹脂及硬化劑配以特殊煤焦油精製而成之二液型高性能防蝕用底漆。
 途: 沿海設施、橋樑、化學工廠、水渠、鋼構物及地下管道等之防蝕工程用漆。
 性:
1. 耐酸、耐鹼、耐溶劑性強。
 2. 耐海水性、耐蝕性、耐水性特優。
 3. 塗膜堅韌、附著性及耐油性佳。
- 光澤** 度: 平光
顏色 色: 黑色
遮蓋 力: 10m²/L 以上 (混合漆)
重量 量: 1.3kg/L 以上 (混合漆)
粘度 度: 90~100ku (25°C)
乾燥時間 指觸: 3小時以內 堅結: 24小時以內 完全硬化: 7天 (25°C)
塗裝間隔 最少18小時 最多5天
混合比 主劑: 硬化劑 = 90:10 (重量比)
漆膜厚度 濕膜: 250 μm 乾膜: 200 μm
塗佈量參考: 20m²/Gal
總不揮發成份: 65%以上
可使用時間: 8小時以上 (混合漆25°C)
調薄劑: 麗保漆稀釋劑
稀釋劑用量: 5-10% (不含清洗工具)
適用底漆: 金屬面: 伐銹底漆、合金底漆、麗保漆系列底漆
 水泥面: 麗保透明底漆
儲藏安定性: 正常情況下, 至少一年。
塗裝方法: 噴塗、刷塗、滾塗。

施工注意事項:

1. 主劑及硬化劑必須按規定比率均勻調合使用, 約停10~15分鐘主劑及硬化劑充分反應後再施工, 塗料太稠時, 可酌加稀釋劑調薄, 但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、汙物、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著物, 必需清除乾淨方可施工。
3. 陰雨或潮濕時, 應避免施工, 尤以被塗物表面潮濕者, 必須使之完全乾燥。
4. 塗裝器具用完後, 應立即清洗乾淨。
5. 在貯槽或侷限空間內施工, 必須注意充分通風。

安全注意事項:

1. 塗料若不慎沾上眼睛, 應立即用清水沖洗。
2. 放置兒童不易取得之處。
3. 歡迎致電索取物質安全資料, 或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用, 不做任何保證, 技術日新月異, 產品不斷改進, 本資料隨時更動, 不另外通知。