

環氧樹脂M.I.O防銹底漆

Epoxy M.I.O Primer

11



百
麗
油
漆

成
用
特

份：由環氧樹脂及硬化劑配以雲母片狀氧化鐵及鋁粉顏料精製而成之二液型高性能防
銹底漆。

途：橋樑、水渠、工廠設備、機械設備、貯槽等鋼鐵構造物，防蝕、防銹用中塗底漆。
性：

1. 塗膜堅韌，附著力強。
2. 耐水性、耐海水性、耐化性、耐油性特優。
3. 耐紫外線滲透性優。
4. 防銹、防蝕力特強。
5. 耐磨損性優良。

顏色：銀灰色或銀紅色。

澤度：平光

遮蓋力：10m²/L以上(混合漆)

重量：1.2/L以上(混合漆)

粘度：90~100K.U.(混合漆25°C)

漆膜厚度：濕膜 300 μm (micron) 乾膜 200 μm (micron)

乾燥時間：指觸：4小時以內 堅結：6小時以內 完全硬化：7天(25°C)

塗裝間隔：最少20小時

混合比：主劑：硬化劑 = 90:10 (重量比)

塗佈量參考：12.4m²/Gal 3.3m²/L 2.2m²/kg

稀釋劑：麗保漆稀釋劑

稀釋劑用量：5~10% (不含清洗工具用)

總不揮發成份：60%以上

可使用時間：8小時以上(混合漆25°C)

儲藏安定性：正常情況下，至少一年。

適用底漆：麗保漆系列底漆。

適用面漆：麗保面漆、優麗面漆、氟碳樹脂漆

施工方法：刷塗、無氣噴塗。

施工注意事項：

1. 主劑及硬化劑必需按規定比率均勻調和，靜置10~20分鐘待主劑與硬化劑充分反應後再施工。
2. 被塗物表面之水份、油脂、污物、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨始可施工。
3. 陰雨或潮濕時，應避免施工，尤以被塗物表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
4. 塗裝器具用完後應立即清洗乾淨。
5. 在貯槽或侷限空間內施工，必須注意充分通風。

安全注意事項：

1. 塗料若不慎沾上眼睛，應立即用清水清洗。
2. 放置兒童不易取得之處。
3. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。