



麗保鋅鉻黃底漆

Epoxy Zinc Chromate Primer

份：由環氧樹脂及硬化劑，配以鋅鉻黃顏料精製而成之二液型防銹底漆。

途：適用於鋼鐵結構物、機械設施、一般鐵材之防銹底漆。

性：

1. 漆膜堅韌，附著力強。
2. 耐海水與耐水性及防蝕性能特佳。
3. 耐油性及耐藥品性特優。
4. 耐磨損性非常優良。

顏色：黃色

光澤度：平光

粘度： $90\sim100 \text{ Ku}$ (25°C)

遮蓋力： $6 \text{ m}^2/\text{L}$ 以上

重量： 1.3 kg/L 以上

漆膜厚度：濕膜： $90 \mu\text{m}$ (micron) 乾膜： $45 \mu\text{m}$ (micron)

乾燥時間：指觸： 4 小時內 (25°C) 半堅結： 6 小時內 (25°C) 完全硬化： 7 天 (25°C)

塗裝間隔：最少8小時

塗佈量參考： $42.0 \text{ m}^2/\text{Gal}$ $11.1 \text{ m}^2/\text{L}$ $8.2 \text{ m}^2/\text{kg}$

混合比：主劑：硬化劑 = $90:10$ (重量比)

可用時間：8小時 (混合漆) (25°C)

稀釋劑：麗保漆稀釋劑

稀釋劑用量：5~15% (不含清洗工具)

總不揮發成份：60% 以上 (混合漆)

儲藏安定性：正常情況下，至少一年。

適用底漆：麗保鋅粉底漆、麗保紅丹漆

適用面漆：氯化橡膠面漆、優麗面漆、麗保面漆

施工方法：刷塗、無氣噴塗。

施工注意事項：

1. 主劑與硬化劑必須按規定比例調和均勻，靜置10~20分鐘待主劑與硬化劑充分反應後再施工。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵锈、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 陰雨或大氣相對溼度在85% RH以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
4. 塗裝器具用完後，必須立即洗淨。
5. 在貯槽或侷限空間內之施工，必須注意充分的通風。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。