

麗保磷酸鋅防銹底漆

Epoxy Zinc Phosphate Primer

13



百
麗
油
漆

成用特 份：由環氧樹脂(Epoxy Resin)及磷酸鋅防銹顏料構成之二液型防銹塗料。
途：石化工廠、發電廠、海岸設施、儲槽外部等暴露於腐蝕環境鋼結構物之重防蝕底漆。
性：

- 1.耐海水性特優。
- 2.防銹力優良。
- 3.漆膜堅韌，附著力極強。
- 4.耐磨損性特優。
- 5.耐油性及耐藥品性極優。

光澤 度：平光
顏色 色：棕色 白色 灰色
重粘 量：1.2kg/L 以上（混合漆）
度：90~100 Ku (25°C)(混合漆)
乾燥時 間：指觸：4小時以內（25°C） 半堅結：6小時以內（25°C） 完全硬化：7天（25°C）
漆膜厚 度：濕膜：100 μm (micron) 乾膜：45 μm (micron)
塗裝間 隔：最少8小時（25°C）
可用時 間：8小時（混合漆25°C）
塗佈量參 考：17m²/Gal 4.5m²/L 3.33m²/kg @100 μ/ DFT
稀釋劑：麗保漆稀釋劑
混合比 例：主劑：硬化劑=90：10（重量比）
稀釋劑用 量：5-10%（重量率）（不含清洗工具）
適用底 漆：麗保鋅粉底漆 無機鋅粉底漆
適用面 漆：麗保面漆 優麗漆
總不揮發 成份：60%以上（混合漆）
儲藏安 定性：正常情況下，至少一年。
施工方 法：刷塗、滾塗、無氣噴塗。
施工注意 事項：

- 1.陰雨或潮濕時，盡量避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
- 2.主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，靜置10-20分鐘待主劑與硬化劑充分反應後再施工。
- 3.在侷限空間內施工時，必須注意充分的通風。
- 4.各項器具於使用完畢後，應立即洗淨。

安全注意事項：

- 1.易燃物品，遠離火源，在施工範圍內嚴禁煙火。
- 2.施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
- 3.避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
- 4.放置兒童不易取得之處。
- 5.歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。