



麗保三聚磷酸鋁防鏽底漆

Epoxy Aluminum Tripolyphosphate Primer

成
用
特
性：

份：由環氧樹脂(Epoxy Resin)、及三聚磷酸鋁(Aluminum Tripolyphosphate)無公害防鏽顏料構成之二液型防鏽漆。

途：橋樑、水渠、工廠設備、貯槽、機器設備工作母機等鋼鐵構造物，防蝕防鏽用中塗底漆。

- 1.耐水性、耐海水性特優。
- 2.防鏽力特強。
- 3.漆膜堅韌，附著力極強。
- 4.耐磨損性特優。
- 5.耐油性極佳。

光澤度：平光
顏色：棕色 白色 灰色
遮蓋力： $8\text{m}^2/\text{L}$
重量： 1.1kg/L 以上 (混合漆)
粘度： $90\sim100\text{ Ku}$ (25°C) (混合漆)
乾燥時間：指觸: 4小時以內 (25°C) 半堅結: 6小時以內 (25°C) 完全硬化: 7天 (25°C)
漆膜厚度：濕膜: $100\mu\text{m}$ (micron) 乾膜: $35\mu\text{m}$ (micron)
塗裝間隔：最少8小時
可用時間：8小時以上 (25°C) (混合漆)
塗佈量參考： $12.4\text{m}^2/\text{Gal}$ $3.3\text{m}^2/\text{L}$ $2.2\text{m}^2/\text{kg}$
稀釋劑：麗保漆稀釋劑
混合比例：主劑:硬化劑= $90:10$ (重量比)
稀釋劑用量：5-15% (不含清洗工具)
適用底漆：麗保漆系列底漆
適用面漆：麗保面漆 氯化橡膠面漆 優麗面漆
總不揮發成份：60%以上 (混合漆)
儲藏安定性：正常情況下，至少一年。
施工方法：刷塗、無氣噴塗。
施工注意事項：

- 1.陰雨或潮濕時，應避免施工，尤以被塗物表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
- 2.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，靜置 $10\sim20$ 分鐘待主劑與硬化劑充分反應後再施工。
- 3.被塗物表面之水份、油脂、污物、灰塵、鐵鏽及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
- 4.在貯槽或侷限空間內施工時，必須注意充分的通風。
- 5.各項器具於使用完畢後，應立即洗淨。

安全注意事項：

- 1.易燃物品，應遠離火源，在施工範圍內嚴禁煙火。
- 2.避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如不慎沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
- 3.放置兒童不易取得之處。
- 4.歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。