



水性環氧樹脂底漆

Water-Based Epoxy Primer/Sealer

成 用 特

份: 由水性環氧樹脂及顏料構成之單液型水性底漆。
途: 水泥壁面、水泥製品、石膏板及水泥磚牆等防水抗鹼用透明底漆。
性:

1. 具優異之耐水性、耐鹼性。
2. 塗膜堅韌且附著力良好。

顏 粘 重

色: 白色或棕色
度: 80~90 Ku (25°C)
量: 1.1 kg/L 以上

漆

膜

厚

度

乾

燥

時

間

塗

裝

間

隔

佈

量

參

考

稀

釋

劑

用

量

總

不

揮

發

成

份

可

用

時

間

儲

藏

安

定

性

施

工

方

法

施

工

注

意

事

項

度: 濕膜:40 μm (micron) 乾膜:15 μm (micron)
間: 指觸:4小時以內 (25°C) 半堅結:12小時以內 (25°C) 完全硬化:7天 (25°C)
隔: 最少14小時 (25°C)
考: 24.6 m^2 /L 93 m^2 /Gal
劑: 清水
量: 0~5% (不含清洗工具)
份: 45%以上
間: 8小時 (25°C)
性: 正常情況下, 至少一年。
法: 刷塗、噴塗

施 工 注 意 事 項:

1. 被塗物表面之水分、油脂、污泥、灰塵等必須清除乾淨始可施工。
2. 陰雨或RH大於85% 以上時, 應避免施工。
3. 塗裝器具用完後應立即洗淨。

安 全 注 意 事 項:

1. 施工時必須注意空氣流通。
2. 避免沾染皮膚, 噴塗時應戴口罩, 如沾上眼睛, 應立即用清水沖洗, 如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料, 或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用, 不做任何保證, 技術日新月異, 產品不斷改進, 本資料隨時更動, 不另外通知。