

麗保合金用底漆

Epoxy Alloy Primer

17



百
麗
油
漆

成用特 份：由環氧樹脂(Epoxy Resin)及硬化劑配以特殊顏料構成之兩液型合金專用底漆。
途：經清潔處理後之鍍鋅、鋁板、鋁合金、不銹鋼等材質用接著底漆。
性：

1. 乾燥迅速且附著力強。
2. 對鍍鋅材、鋁板、不銹鋼板之附著力極強。
3. 耐候性及耐磨性優良。

光澤 度：平光

顏色 色：淺綠色、白色

重 量：1.35kg/L 以上（混合漆）

粘 度：65~75KU（混合漆）（25°C）

乾燥時間 指觸：4小時以內 堅結：6小時以內 完全硬化：7天（25°C）

漆膜厚度 濕膜：55 μm (micron) 乾膜：25 μm (micron)

塗裝間隔 最少8小時 最多6個月

可用時間 24小時（混合漆25°C）

塗佈量參考 68.8m²/Gal 18m²/L 12.8m²/kg

稀釋劑 麗保漆稀釋劑

混合比例 主劑:硬化劑 = 85 : 15（重量比）

稀釋劑用量 5-10%（重量率）（不含清洗工具）

適用面漆 除無機鋅粉漆外，皆可適用

表面處理 SIS Sa2

總不揮發成份 50%以上(混合漆)

儲藏安定性 正常情況下，至少一年。

施工方法 無氣噴塗、刷塗僅用於小面積。

無氣噴塗 噴嘴:Graco 617,719

空氣壓力:3~4kg/cm²

粘度:18~23sec.(Ford Cup NO.4)

施工注意事項:

1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，靜置10-20分鐘待主劑與硬化劑充分反映後再施工。
2. 陰雨或潮濕時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥，才可上漆。
3. 上塗本塗料需以塗裝間隔要求內儘速上塗面漆，以免被污染影響附著力，若被污染時必須將污染物清除乾淨。
4. 在侷限空間內施工，必須注意充分通風。
5. 施工完畢後，塗裝器具應立即洗淨。

安全注意事項:

1. 易燃物品，遠離火源。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。

國際造漆股份有限公司

廠址：桃園縣八德市大發里富榮街10號

電話：(03) 3663356(三線)