

# 無溶劑型麗保漆

## Epoxy Coating, Solventless

19



百  
麗  
油  
漆

成  
用  
特

份：由特殊無溶劑環氧樹脂(Epoxy Resin)及硬化劑配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑面漆。

途：電子廠、食品廠、汽車廠及大賣場等之地坪。

性：

1. 漆膜堅韌且附著性非常優良。
2. 耐水及耐油性特優。
3. 鍍塗一道及可得 0.8mm 以上無針孔厚漆膜。
4. 耐機械磨損、耐藥品、防蝕及電器絕緣性能非常優良。

顏

色：指定各色

光

澤度：85%以上

重

量：1.2kg/L以上（混合漆）

粘

度：100~110 Ku (25°C)

乾

燥時間：指觸：6小時以內 (25°C) 堅結：18小時以內 (25°C) 完全硬化：7天 (25°C)

漆

膜厚度：濕膜：375 μm (micron) 乾膜：350 μm (micron)

塗

裝間隔：最少24小時 最多2天 (25°C)

可

用時間：混合後1/2小時 (25°C)

塗

佈量參考：10.2m<sup>2</sup>/Gal 2.7m<sup>2</sup>/L 2.3m<sup>2</sup>/kg

稀

釋劑：麗保漆稀釋劑（僅可用以清洗工具）

適

用底漆：麗保透明底漆

混

合比例：主劑：硬化劑=75:25 (重量比)

總不揮發成份：

95%以上（混合漆）

儲

藏安定性：正常情況下，至少一年。

施

工方法：滾塗、鍍塗

施工注意事項：

1. 主劑及硬化劑必需按規定比率均勻調和後即刻施工，以避免桶內發熱膠化。
2. 被塗物表面之水份、油脂、污物、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨始可施工。
3. 陰雨或大氣相對溼度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
4. 塗裝器具用完後應立即洗淨。
5. 地坪表面施工時，應採一次施工完成，避免中途休息再施工產生接頭現象。
6. 塗裝間隔超過規定時間，則需將漆面磨粗以增加其附著力。
7. 在地下室或在侷限空間內施工，必須注意充分通風。

安全注

意事項：

1. 易燃物品，遠離火源。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。

國際造漆股份有限公司

廠址：桃園縣八德市大發里富榮街10號

電話：(03)3663356(三線)