



# 噴磁漆

## Alkyd Enamel

成用特

**份:** 由中油性醇酸樹脂(Alkyd Resin)、及耐候性顏料精製而成之各色面漆。

**途:** 適用於鋼鐵結構物、機械設施、一般鐵材、木製品之防護面漆。

**性:**

1. 具有良好耐候性，不易褪色失光。
2. 漆膜堅韌耐久、抗濕性優良，附著力強。
3. 具有良好耐油、耐溶劑性，能承受短暫之機油或汽油浸漬。
4. 遮蓋力強，噴塗面積大，價格低廉，節省施工成本。

顏

**色:** 各色

光

**澤:** 亮光

粘

**度:** 85~95 Ku (25°C)

遮

**蓋力:** 白色各色12.5m<sup>2</sup>/L以上 紅黃6m<sup>2</sup>/L以上 黑色20m<sup>2</sup>/L以上

重

**量:** 1.0kg/L 以上

漆

**膜厚度:** 濕膜:90 μm (micron) 乾膜:35 μm (micron)

乾

**燥時間:** 指觸:2小時以內 (25°C) 半堅結:8小時以內 (25°C)

塗

**裝間隔:** 最少10小時

塗佈量

**參考:** 12~15m<sup>2</sup>/L (油漆的顏色會影響實際塗佈量)

稀釋劑

**松香水**

稀釋劑

**用量:** 5~20% (依個人使用習慣而異)

總不揮發成份

**平均值為50以上** (顏色不同，不揮發份亦有別)

儲藏安定性

**正常情況下，至少一年。**

適用底漆

1. 木器:白打底漆、壓克力底漆。
2. 鐵器:防銹漆、紅丹底漆、鋅鉻黃底漆。

施工方法

**刷塗、噴塗、浸塗、滾塗。**

施工注意事項:

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或陰雨天，以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安全注意事項:

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。