



調合漆

Ready-Mixed Paint

份：由長油性醇酸樹脂(ALKYD RESIN)、及耐候性顏料精製而成之各色面漆。

途：適用於室內外一般鐵材及木材構造物之面漆。

性：

1. 具有良好耐候性，不易褪色失光。
2. 漆膜堅韌耐久，附著力強。
3. 抗濕、耐久性優良。
4. 容易施工。

顏色：各色

光澤度：亮光（另備有白平光漆）

粘度： $85\sim95\text{ Ku}$ (25°C)

遮蓋力： $10\text{m}^2/\text{L}$ 以上

重量： 1.0kg/L 以上

漆膜厚度：濕膜： $80\mu\text{m}$ (micron) 乾膜： $30\mu\text{m}$ (micron)

乾燥時間：指觸： 4小時以內 (25°C) 半堅結： 12小時以內 (25°C)

塗裝間隔：最少 10小時

塗佈量參考： $6\sim10\text{m}^2/\text{L}$ (油漆的顏色會影響實際塗佈量)

稀釋劑：松香水

稀釋劑用量：5-25% (依個人使用習慣而異)

總不揮發成份：平均值為 $55\sim60\%$ (顏色不同，不揮發份亦有別)

儲藏安定性：正常情況下，至少一年。

適用底漆：

- 木材：白打底漆、壓克力底漆。
- 鐵材：防銹漆、紅丹底漆、鋅鉻黃底漆。

施工方法：刷塗、滾塗、噴塗。

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或陰雨天，以及溫度過高(40°C 以上)或過低(10°C 以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。