



# 銀色調合漆

## Aluminium Paint

成用特

**份:** 由特殊樹脂、精製乾性油及高級鋁粉顏料精製而成之銀色面漆。

**途:** 適用於一般鐵材構造物、路燈及儲存槽外部用之防護面漆。

**性:**

1. 外表呈金屬光澤。
2. 漆膜堅韌耐久，附著力強。
3. 耐候性優良，不變黑。
4. 塗膜呈魚鱗片狀組織，耐水、抗濕性特優。

顏

**色:** 銀色

粘

**度:** 50~75 Ku (25°C)

重

**量:** 0.95kg/L 以上

漆

**膜厚度:** 濕膜: 65 μm (micron) 乾膜: 25 μm (micron)

**乾燥時間:** 指觸: 1小時以內 (25°C) 半堅結: 8小時以內 (25°C)

**塗裝間隔:** 最少10小時

**塗佈量參考:** 6~9m²/L (依個人使用習慣而異)

**稀釋劑:** 松香水

**稀釋劑用量:** 0~10% (依個人使用習慣而異)

**總不揮發成份:** 45%以上

**儲藏安定性:** 正常情況下，至少一年。

**適用底漆:** 防銹底漆、紅丹底漆、鋅鉻黃底漆。

**施工方法:** 刷塗、噴塗。

**施工注意事項:**

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵锈、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或陰雨天，以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。
5. 塗刷工具應先用松香水洗淨後再使用，以防漆膜變黑。

**安全注意事項:**

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。