



紅丹漆

Red Lead Primer

份：由中油性醇酸樹脂(Alkyd Resin)配以高成份紅丹粉精製而成之防蝕底漆。

途：適用於鋼鐵結構物、機械設施、一般鐵材之防鏽底漆。

性：

1. 具有良好防鏽防蝕能力，經120小時浸3%鹽水試驗無異狀。
2. 漆膜堅韌耐久、抗濕性優良，附著力強。
3. 具有良好耐油、耐水性。
4. 遮蓋力強，噴塗面積大，價格低廉，節省施工成本。

顏色：橙紅色

光澤度：平光

粘度：90~100ku (25°C)

遮蓋力：12.5m²/L

重量：1.5kg/L 以上

漆膜厚度：濕膜:85 μm (micron) 乾膜:40 μm (micron)

乾燥時間：指觸1小時以內 (25°C) 半堅結4小時以內 (25°C)

塗裝間隔：最少6小時

塗佈量參考：10~12m²/L (依個人使用習慣而異)

稀釋劑：松香水或甲苯

稀釋劑用量：5~20% (依個人使用習慣而異)

總不揮發成份：70%以上

儲藏安定性：正常情況下，至少一年。

適用面漆：調合漆、噴磁漆。

施工方法：刷塗、噴塗、浸塗。

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或陰雨天，以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。