

紅底漆

Red Primer



百
麗
油
漆

成用特 **份:** 由苯酚樹脂(Phenolic Resin)配以高成份氧化鐵顏料精製而成之防銹底漆。
途: 適用於鋼鐵結構物、機械設施、一般鐵材之防銹底漆。
性:

1. 漆膜堅韌耐久、抗濕性優良，附著力強。
2. 具有良好耐油、耐水性。
3. 遮蓋力強，噴塗面積大，價格低廉，節省施工成本。

顏 **色:** 紅棕色

光 **澤** **度:** 平光

粘 **度:** 90~100ku (25°C)

遮 **蓋** **力:** 20m²/L 以上

重 **量:** 1.3kg/L 以上

漆 **膜** **厚** **度:** 濕膜:85 μm (micron) 乾膜:40 μm (micron)

乾 **燥** **時** **間:** 指觸:1小時以內 (25°C) 半堅結:4小時以內 (25°C)

塗 **裝** **間** **隔:** 最少6小時

塗 **佈** **量** **參** **考:** 10~12m²/L (依個人使用習慣而異)

稀 **釋** **劑:** 松香水或甲苯

稀 **釋** **劑** **用** **量:** 5~20% (依個人使用習慣而異)

總 **不** **揮** **發** **成** **份:** 65%以上

儲 **藏** **安** **定** **性:** 正常情況下，至少一年。

適 **用** **面** **漆:** 調合漆、噴磁漆、鏈紋漆、噴漆。

施 **工** **方** **法:** 刷塗、噴塗。

施 **工** **注** **意** **事** **項:**

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或陰雨天，以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安 **全** **注** **意** **事** **項:**

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。