



# 灰底漆

## Grey Surfacer

### 成用特

份：由苯酚樹脂(Phenolic Resin)及乾性油配以高級顏料精製而成之中塗底漆。

途：適用於金屬製品、機械設施、木製品之中塗底漆。

### 性：

1. 乾燥迅速，短時間內可打磨。
2. 具有良好填補性，漆膜細膩，與上層漆之附著性良好。
3. 遮蓋力強，噴塗面積大，節省施工成本。

### 顏

色：灰色（另備有白底漆）。

### 光

### 澤

度：平光

### 粘

度：90~100ku (25°C)

### 遮

### 蓋

力：12.5m<sup>2</sup>/L 以上

### 重

量：1.3kg/L 以上

### 漆

### 膜厚

度：濕膜：85 μm (micron) 乾膜：40 μm (micron)

### 乾

### 燥時

間：指觸：1小時以內 (25°C) 半堅結：3小時以內 (25°C)

### 塗

### 裝間

隔：最少3小時

### 塗

### 佈量

參考：8~10m<sup>2</sup>/L (依個人使用習慣而異)

### 稀

### 釋劑

：松香水或甲苯

### 稀

### 釋劑

用量：5~20% (依個人使用習慣而異)

### 總

### 不揮發

成份：65%以上

### 儲

### 藏安

定性：正常情況下，至少一年。

### 適

### 用底

漆：紅底漆

### 適

### 用面

漆：調合漆、噴磁漆、鏽紋漆、噴漆。

### 施

### 工方

法：刷塗、噴塗。

### 施

### 工注意

### 事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或陰雨天，以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

### 安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。