



M.I.O防銹底漆

M.I.O Primer

成
用
特

份: 由中油性醇酸酐樹脂及特殊原料配以雲母片狀氧化鐵及鋁粉原料精製而成之防銹漆。

途: 適用於橋樑、貯槽、鋼鐵構造物等防銹用中塗底漆。

性:

1. 乾燥迅速，附着力強。
2. 耐水性與耐油性優良。
3. 防銹性能甚佳，經120小時浸 3% 鹽水試驗無異狀。

顏

色: 灰色或棕色

光

澤

度: 平光

遮

蓋

力: 20m²/L以上

重

量: 1.4 kg/L以上

粘

度: 90~100 Ku (25°C)

乾 燥 時 間:

指觸:1小時以內 半堅結: 4小時以內 (25°C)

漆 膜 厚 度:

濕膜:125 μm (micron) 乾膜:50 μm (micron)

塗 裝 間 隔:

最少4小時

塗 佈 量 參 考:

30m²/Gal 8.0m²/L 5.7m²/kg

稀 釋 劑:

松香水或甲苯

稀 釋 劑 用 量:

5-20% (不含清洗工具)

總 不 揮 發 成 份:

60%以上

適 用 面 漆:

調合漆、噴磁漆

儲 藏 安 定 性:

正常情況下，至少一年。

施 工 方 法:

噴塗、刷塗、滾塗。

施 工 注 意 事 項:

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆解之舊漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時、以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等下層漆膜完全乾燥後，始可施工。

安 全 注 意 事 項:

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。