



# 一液型鋅粉底漆

## Zinc Primer(1-PACK)

成用特

**份:** 由特殊合成樹脂，配以高品質鋅粉，精製而成之一液型高性能防鏽底漆。

**途:** 貯槽、橋樑、鋼架等鋼鐵構造物之長期防鏽底漆。亦可當鋼板預塗底漆用。

**性:**

1. 乾燥迅速，附著力強。
2. 一液型油漆，無使用時間之限制與混合之麻煩。
3. 耐機械磨損性優良。
4. 切割或焊接時之燒焦度輕微。
5. 防鏽力強，經曝露海邊半年，不致生鏽。

顏

**色:** 灰色

光

**澤:** 平光

粘

**度:** 80~100KU (25°C)

重

**量:** 1.6kg/L以上

漆

**膜 厚 度:** 濕膜:90 μm (Micron) 乾膜:40 μm (Micron)

乾

**燥 時 間:** 指觸:10分鐘以內 (25°C) 半堅結:3小時以內 (25°C)

塗

**裝 間 隔:** 最少4小時

塗

**佈 量 參 考:** 42m<sup>2</sup>/Gal 11m<sup>2</sup>/L 6m<sup>2</sup>/kg

耐

**熱 溫 度:** 連續93°C 間歇120°C

稀

**釋 劑:** 甲苯、二甲苯

稀

**釋 劑 用 量:** 5~15% (不含清洗工具)

**總不揮發成份:** 60%以上

**儲藏安定性:** 正常情況下，至少一年。

**適 用 面 漆:** 除無機鋅粉漆外，其他油漆均可適用。

**施 工 方 法:** 刷塗、無氣噴塗。

**施工注意事項:**

1. 由於鋅粉比重大，容易沉澱，使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵鏽、污泥及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下)時，應避免施工。

**安全注意事項:**

1. 易燃物品，遠離火源。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。