



## 黑防銹漆

## Black Anticorrosive Primer

成  
用  
特

份：由特殊樹脂以高級防銹顏料精製而成之高性能防銹漆。  
途：適用於車輛底盤、橋樑、工廠設備、貯槽等鋼鐵構造物，防蝕、防銹用漆。  
性：  
1. 漆膜堅韌耐久、附著力強。  
2. 耐海水性、耐水性優良。  
3. 防銹力強。

顏  
光  
粘  
遮  
重

## 澤

## 漆

## 乾

## 塗

## 塗

## 稀

## 稀

## 總

## 儲

## 適

## 施

## 施

色：黑色  
度：平光  
度：90~100 Ku (25°C)  
力：20m<sup>2</sup>/L 以上  
量：1.0kg/L 以上  
度：35 μm (micron)  
間：指觸：1小時以內 (25°C) 半堅結：6小時以內  
間：最少8小時  
考：15~20m<sup>2</sup>/L (依個人使用習慣而異)  
劑：松香水  
量：5~10% (不含清洗工具用)  
份：50%以上  
性：正常情況下，至少一年。  
漆：調合漆、噴磁漆  
法：刷塗、噴塗

## 施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或陰雨天，應避免施工，並待其完全乾燥。
4. 塗裝器具用完後應立即清洗乾淨。
5. 在貯槽內施工，必須注意充分通風。

## 安全注意事項：

1. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
2. 放置兒童不易取得之處。
3. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。