

水性水泥漆

Water-Base Masonry Paint

33



百
麗
油
漆

- 產品級別：** #720 #520 自然美
- 成份：** 由耐候、耐鹼性非常優異之壓克力共聚物乳化成樹脂為主要成份，配合特殊原料及添加劑精製而成之水性水泥漆。
- 用途：** 適用於辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥內外壁之防護、裝飾用面漆。
- 特性：**
1. 使用清水稀釋，無公害及引火危險，並可大幅降低施工成本。
 2. 光澤柔和，室內塗飾絕無反光刺眼現象。
 3. 無鉛毒、無不良氣味，適合陶瓷彩繪。
 4. 耐候性佳。
 5. 耐水性及耐鹼性特優，塗膜堅固，附著力特強。
- 顏色：** 1. 色母色及深色系只限於#720生產。
2. #520及自然美只生產淺色系列。
- 光澤度：** 亮光型 平光型(自然美無亮光型產品)
- 粘蓋力：** 亮光 90~100 Ku 平光 100~110 Ku (25°C)
- 重塗量：** 8m²/L 以上
- 漆膜厚度：** 濕膜:100 μm(micron) 乾膜:40 μm(micron)
- 乾燥時間：** 指觸:1小時以內 (25°C) 半堅結:3小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔：** 最少3小時
- 塗佈量參考：** 8~10m²/L (依個人使用習慣而異)
- 稀釋劑：** 清水
- 稀釋劑用量：** 5~20% (依個人使用習慣而異)
- 總不揮發成份：** 45%以上
- 儲藏安定性：** 正常情況下，至少一年。
- 施工方法：** 刷塗、噴塗、滾塗。
- 施工注意事項：**

1. 使用前必須充分攪拌均勻，太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之鬆懈漆膜、油脂、污泥、灰塵等必須清除乾淨始可施工。
3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著力，必須等2~3星期，待其完全乾燥後始可施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安全注意事項：

1. 施工時必須注意空氣流通。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。