



全效乳膠漆

Water-Based Multi-Purpose Emulsion Paint

成用特

份：由水性壓克力樹脂，配以耐候、耐鹼顏料及奈米原料精製而成之高級乳膠漆。

途：適用於住商大樓、飯店、公共場所、醫院、別墅住宅等內部裝飾用之水性漆。

性：

1. 使用清水為稀釋，氣味清淡，無公害及引火危險。
2. 耐水、耐鹼性非常優良，耐擦洗。
3. 含有奈米級原料，耐磨性優。
4. 具有防霉抗菌功能，通過JIS Z 2911(2010)防霉之檢測。
5. 符合綠建材規範，不含甲醛與重金屬。
6. 塗膜附有彈性，能彌補壁面所產生之細小裂痕。

光遮重粘

澤蓋

度：平光

力：15 m²/L 以上

量：1.3 kg/L 以上

度：90~100 Ku (25°C)

乾漆塗佈

燥膜厚

時間：指觸：1小時以內 半堅結：3小時以內 (25°C)

度：濕膜 90 μm (micron) 乾膜 35 μm (micron)

塗佈量參

考：40.0m²/Gal

塗佈間

隔：最少3小時

總不揮發

物：50% 以上

稀釋劑

：清水

稀釋劑用

量：10 ~ 20%

適用底漆

：平光水性水泥漆

儲藏安定

性：正常情況下，至少一年

施工方法

：刷塗、滾塗、噴塗

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，尤其如太濃時，依稀釋用量 調整黏度，但以不超過規定用量為原則。
2. 新水泥面因含水分高與游離鹼性物質，會降低塗膜性能 與附著力，必須一個月以上，待水泥完全乾燥後，方可施工。
3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其它附著汙物，必須清除乾淨 始可施工。

安全注意事項：

1. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加裝抽風設備幫助通風。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。