



乳化塑膠漆

Emulsion Paint

- 產品級別:** #AA #1000
- 成份:** 由乳化醋酸乙烯樹脂(PVAC)及耐候性顏料精製而成之乳化塑膠漆。
- 用途:** 適用於辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥內壁之工程裝飾用面漆。
- 特性:**
1. 使用清水稀釋，無公害及引火危險，並可大幅降低施工成本。
 2. 價格低廉，適合於大批工程。
 3. 耐水性良好，經18小時浸水試驗，無起泡剝離等現象。
 4. 耐候性特佳，塗膜堅固，附著力強。
- 顏色:** 白色
- 光澤度:** 平光
- 粘度:** 95~110 Ku (25°C)
- 遮蓋力:** 8m²/L 以上
- 重量:** 1.4kg/L 以上
- 漆膜厚度:** 濕膜:100 μm(micron) 乾膜:40 μm(micron)
- 乾燥時間:** 指觸:30分鐘以內(25°C) 半堅結:1小時以內(25°C)
- 塗裝間隔:** 最少1小時
- 塗佈量參考:** 平均值10~12m²/L (依個人使用習慣而異)
- 稀釋劑:** 清水
- 稀釋劑用量:** 5~20 % (依個人使用習慣而異)
- 總不揮發成份:** 60 %以上
- 儲藏安定性:** 正常情況下，至少一年。
- 施工方法:** 刷塗、噴塗、滾塗。
- 施工注意事項:**

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之鬆懈漆膜、油脂、污泥、灰塵等必須清除乾淨始可施工。
3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著力，必須等2~3星期，待其完全乾燥後始可施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安全注意事項:

1. 施工時必須注意空氣流通。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。