

# 水性彈性防水膠

## Water-Based Elastomeric Coating

39



百  
麗  
油  
漆

- 成用特** 份：選用特殊而彈性適中之高分子樹脂精製而成之防水彈性塗料。  
途：適用於混凝土、磚牆、瓷磚、金屬浪板等多用途之防水塗料。  
性：
1. 水性無毒、無味，符合環保之產品。
  2. 漆膜堅韌、附著力強、滲透力優異。
  3. 耐水、耐鹼性優、保固房屋壁面之壽命。
  4. 耐候性佳、抗紫外線、不易老化。
- 顏** 色：淺色、白色  
**粘** 度：100~110 Ku (25°C)  
**重** 量：1.0kg/L  
**光** 澤 度：60%以上  
**乾** 燥 時 間：指觸：3小時以內 (25°C) 半堅結：12小時以內 (25°C)  
**塗** 佈 量 參 考：6.5m<sup>2</sup>/Gal 1.72m<sup>2</sup>/L  
**漆** 膜 厚 度：濕膜：580 μm (micron) 乾膜：250 μm (micron)  
**塗** 裝 間 隔：至少8小時  
**稀** 釋 劑：清水  
**塗** 佈 劑 用 量：0~5%  
**儲** 藏 安 定 性：正常情況下，至少一年。  
**適** 用 底 漆：油性PU透明底漆  
**施** 工 方 法：噴塗、刷塗、滾塗(分兩道或三道施工，建議乾膜厚度至少 250 μm 以上)  
**施** 工 注 意 事 項：

1. 使用前需充分攪拌均勻，太稠時可酌加自來水調薄，但不得超過規定用量為限。
2. 被塗面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著污物必須清除乾淨。
3. 新牆面含多量水份及游離物質，必需完全乾燥或含水率低於 12% 以下方可施工。
4. 本漆之施用務必先以透明底漆打底，以達耐久性之最佳效果。

### 安全注意事項：

1. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另行通知。