

# 抗壁癌底漆

Water Bone Epoxy Wall Primer

41



百  
麗  
油  
漆

**成份:** 由水性環氧樹脂為基體，配合特殊填充料，精製而成之水性二液型抗壁癌塗料。  
**用途:** 適用一般水泥牆面發霉、吐鹼、藻類生長及防止產生粉化之防護底漆。  
**特性:**

1. 水性環保塗料，無味、無臭。
2. 耐水、防霉、抗鹼、防止藻類生長，有效解決壁癌問題。
3. 塗膜堅韌，附著力強。
4. 防止水泥牆面粉化。

**顏色:** 乳白色(塗膜乾後呈微黃半透明)。

**光澤度:** 半光

**粘度:** 膏狀 (25°C)

**重量:** 1.2kg/L 以上

**漆膜厚度:** 30~50  $\mu\text{m}$  (micron)

**乾燥時間:** 指觸:2小時 半堅結:6小時 完全硬化:7天

**塗裝間隔:** 至少6小時以上 (25°C)

**塗佈量參考:** 8m<sup>2</sup>/L 以上

**稀釋劑:** 水

**稀釋劑用量:** 15~25% (依個人使用習慣而異)

**混合比例:** 主劑:硬化劑=1:4(重量比)

**可用時間:** 4小時以內 (混合漆25°C)

**總不揮發成份:** 70%以上

**儲藏安定性:** 正常情況下，至少一年。

**施工方法:** 刷塗。

**施工注意事項:**

1. 被塗物表面已粉化、發霉、吐鹼之舊漆膜及附著物，必需清除乾淨(情況嚴重之表面，應將水泥刮除約2~3mm)，並以清水刷洗，待完全乾燥後再施工。
2. 主劑及硬化劑必需按規定比例充分攪拌均勻，再加水稀釋15~25%，放置10~20分鐘後使用。
3. 被塗物牆面塗刷一至二道抗壁癌底漆，塗裝間隔約6小時以上，即可塗上防霉抗鹼性優良之乳膠漆或水性水泥漆。
4. 塗裝面漆之間隔如超過三天，需用砂紙將底漆磨粗，以增加附著力。
5. 表面潮濕及陰雨(溼度在85%以上時)，請停止施工。

**安全注意事項:**

1. 施工時必須注意空氣流通，配戴護目鏡，口罩，手套。
2. 避免沾染皮膚，塗料若不慎沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 放置兒童不易取得之處。
4. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另行通知。