



透明噴漆(亮光型)

Lacquer Clear ,High-Gloss

成 用 特

份：由硝化纖維及特殊合成樹脂及可塑劑配製而成之亮光型透明漆。
途：適用於傢俱、化妝台、衣櫃等木材製品及金屬製品等之上塗亮光型面漆。
性：

1. 乾燥迅速，塗膜表面平滑、光亮。
2. 具有良好的附著性與不粘著性。
3. 耐藥性、耐污染性優良。
4. 高度透明性，可完全顯出木紋。
5. 具有優良耐候性，經久不失光、變色。
6. 耐藥性及耐污染性優良。

顏 粘 重

色：透明液體
度：80-90 Ku (25°C)
量：0.9kg/L 以上

漆 膜 厚 乾 燥 時 間

度：濕膜:110 μm (micron) 乾膜:20 μm (micron)
指觸:10分鐘以內 (25°C) 半堅結:30分鐘以內 (25°C)

塗 裝 間 隔

最少1/2小時

塗 佈 量 參 考

34.0m²/Gal 9.0m²/L 10.0m²/kg

稀 釋 劑 稀 釋 劑 用 量

香蕉水
20-50% (不含清洗工具)

總 不 揮 發 成 份

35% 以上

儲 藏 安 定 性

正常情況下，至少一年。

適 用 底 漆

二度底漆(木器類)

施 工 方 法

刷塗、噴塗

施 工 注 意 事 項

1. 調配時，請用規定的香蕉水調薄，陰雨天應配合防白水使用，以防發生白化現象。
2. 被塗木面之灰塵、木屑、油脂等附著污物，必須清除乾淨。
3. 塗髹工作以2-3次為標準，視實際需要而定，但每次噴刷應待下層漆膜乾燥後始可施工。

安 全 注 意 事 項

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。