



透明噴漆(平光型)

Lacquer Flat Clear

成用特

份：由硝化纖維及特殊合成樹脂及消光劑配製而成之平光透明漆。

途：適用於傢俱、衣櫥、陳列櫃、壁板等木材製品及金屬製品等之上塗平光型面漆。

性：

1. 乾燥迅速，塗膜表面平滑、光亮。
2. 具有良好的附著性與不粘著性。
3. 具有優良的耐濕、耐油、耐污染性等。
4. 施工性良好。

顏色：半透明乳白液體

光澤度：平光

粘度：80~90 Ku (25°C)

塗膜狀態：平滑無光

重量：0.9kg/L 以上

漆膜厚度：濕膜:110 μm (micron) 乾膜:20 μm (micron)

乾燥時間：指觸:10分鐘以內 (25°C) 半堅結:30分鐘以內 (25°C)

塗裝間隔：最少1/2小時

塗佈量參考：34.0m²/Gal 9.0m²/L 10.0m²/kg

稀釋劑：香蕉水

稀釋劑用量：20-50% (不含清洗工具)

總不揮發成份：32% 以上

儲藏安定性：正常情況下，至少一年。

適用底漆：二度底漆 (木器類)

施工方法：刷塗、噴塗

施工注意事項：

1. 調配時，請用規定的香蕉水調薄，陰雨天應配合防白水使用，以防發生白化現象。
2. 被塗木面之灰塵、木屑、油脂等附著污物，必須清除乾淨。
3. 塗髹工作以2-3次為標準，視實際需要而定，但每次噴刷應待下層漆膜乾燥後始可施工。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。