



# 噴漆

Lacquer Enamel

成

份：由硝化纖維素與可塑劑及特殊合成樹脂為主要原料，配以耐候性顏料精製而成之噴塗用面漆。

用

途：適用於金屬製品、木製傢俱製品等上塗面漆。

特

- 性：
  1. 噴塗性良好，快乾，施工容易。
  2. 有優良之修補性，半小時可做疊層塗裝。
  3. 耐水性及耐油性優良，塗膜堅固，附著力特強。

顏

色：各色

光

澤：亮光及平光

粘

度：85~95 Ku (25°C)

重

量：0.9kg/L 以上

漆

膜 厚 度：乾膜: 20 μm (micron)

乾

燥 時 間：指觸: 10分鐘以內 (25°C) 半堅結: 1小時以內 (25°C)

塗

裝 間 隔：最少30分鐘

塗

佈 量 參 考：平均值10~12m²/L (依個人使用習慣而異)

稀

釋 劑：香蕉水

稀

釋 劑 用 量：20~50% (依個人使用習慣而異)

總

不 挥 發 成 分：35%以上

儲

藏 安 定 性：正常情況下，至少一年。

適

用 面 漆：有色噴漆上層可噴透明或平光透明噴漆

施

工 方 法：刷塗、噴塗、浸塗

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，調配時請用香蕉水調薄，陰雨或潮濕天應加防白水1~3%，以免發生白化混濁現象。
2. 被塗物表面之鬆懈漆膜、油脂、污泥、灰塵等必須清除乾淨始可施工。
3. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。

安全注意事項：

1. 施工時必須注意空氣流通，如塗刷地下室應加裝抽風設備幫助通風。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
3. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內禁止吸煙。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。



※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。