

二度底漆

Lacquer Sanding Sealer

45



百
麗
油
漆

成用特 **份:** 由硝化纖維素與特殊合成樹脂配以研磨性顏料精製而成之木器用填補毛細孔打底漆。
途: 適用於木器製品、藤製品及三合板表面填平毛細孔，乾燥後用細砂紙乾磨形成一層平滑漆膜，以便利面漆施工。

性:
1. 噴塗及刷塗性良好，快乾，施工容易。
2. 有優良之填補性，1小時後可做打磨工作。
3. 具有良好之打磨性，容易磨成平滑表面。
4. 乾後形成透明漆膜，保持原木紋之顯露。

顏 **色:** 半透明液體

光 **澤** **度:** 平光

粘 **度:** 80~90 Ku (25°C)

重 **量:** 0.9kg/L 以上

漆 **膜** **厚** **度:** 乾膜: 20 μm (micron)

乾 **燥** **時** **間:** 指觸10分鐘以內 (25°C) 堅結1小時以內 (25°C)

塗 **裝** **間** **隔:** 最少30分鐘

塗 **佈** **量** **參** **考:** 8~10m²/L (依個人使用習慣而異)

稀 **釋** **劑:** 香蕉水

稀 **釋** **劑** **用** **量:** 20~50%以上

總 **不** **揮** **發** **成** **份:** 30% 以上

儲 **藏** **安** **定** **性:** 正常情況下，至少一年。

適 **用** **面** **漆:** 各色噴漆、透明或平光透明噴漆、優麗漆。

施 **工** **方** **法:** 刷塗、噴塗。

施 **工** **注** **意** **事** **項:**

1. 使用前必須充分攪拌均勻，調配時請用香蕉水調薄。
2. 被塗物表面之木屑、油脂、污泥、灰塵等必須清除乾淨始可施工。
3. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆完全乾燥後始可施工。
4. 待漆膜乾燥後用#180~#240砂紙乾磨，不能沾水。
5. 二度底漆因含有研磨顏料，乾磨時粉體較多，施工者應戴防塵口罩。

安 **全** **注** **意** **事** **項:**

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。

國際造漆股份有限公司

廠址: 桃園縣八德市大發里富榮街10號

電話: (03) 3663356 (三線)