



油性多功能防護塗料

Multi-purpose Maintenance Coating

成
用
特

份：由壓克力樹脂系Polyol聚合物和不黃變之聚異氰酸酯硬化劑及特殊憎水性材料構成之二液型多功能抗污染塗料。

途：適用於金屬製品、木竹器製品、陶瓷藝品、水泥及瓷磚表面防水防污塗料。
性：

1. 具有高光澤度與硬度，經久不失光，不變色。
2. 耐藥品性極佳，不易受酸、鹼、溶劑等物質浸蝕。
3. 具有非常優良之耐磨性與撥水性。

粘 度：50~60 Ku (25°C)

乾 燥 時 間：指觸:2小時以內 半堅結:4小時以內 硬化:1天

塗 裝 間 隔：最少4小時 最多5天

可 用 時 間：混合後4小時 (25°C)

混 合 比 例：請參照包裝罐蓋面標示說明

塗 佈 量 參 考：8~10m²/L (依個人使用習慣而異)

稀 釋 劑：優麗漆香蕉水

稀 釋 劑 用 量：5~15% (依個人使用習慣而異)

總 不 挿 發 成 份：40%以上

儲 藏 安 定 性：正常情況下，至少一年。

施 工 方 法：刷塗、噴塗

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、污物及損毀鬆懈之舊漆膜，必須清除乾淨。
3. 表面潮濕凝結有露水或陰雨天，應避免施工。
4. 主劑與硬化劑必需按規定比例均勻調合使用。
5. 硬化劑因很容易和空氣中溼氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋隨時蓋緊隔絕空氣中水氣接觸。
6. 施工完畢後，塗裝器具應立即洗淨，以免管路硬化膠固。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。