

透明防護金油(N型不變黃)

Polyurethane Coating ,Clear(N-Type)

47



百
麗
油
漆

成份: 由壓克力樹脂系Polyol聚合物及不變黃聚異氰酸脂(Polyisocyanate)硬化劑所構成之二液型不變黃透明面漆。

用途: 適用於傢俱、樂器、手工藝品、運動器具等木製品及金屬製品之面塗用透明漆。

特性:

1. 具有高光澤度及硬度、經久不失光、不變色。
2. 耐熱性，耐磨性均極優越。
3. 耐藥品性極佳，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。
4. 對於木製品、金屬製品，均有極優越之附著性。

外觀: 透明液體

粘度: 50~60 Ku (25°C) (混合漆)

重量: 1.0kg/L 以上(混合漆)

乾燥時間: 指觸:1小時以內 (25°C) 半堅結:4小時以內 (25°C)

可用時間: 混合後4小時 (25°C)

漆膜厚度: 濕膜:95 μm (micron) 乾膜:25 μm (micron)

混合比例: 主劑:硬化劑=88:12(重量比)

塗裝間隔: 最少4小時 最多5天

塗佈量參考: 40.0m²/Gal 10.5m²/L 10.5m²/kg

標準塗佈量: 34.0m²/Gal 9.0m²/L 9.0m²/kg

稀釋劑: 優麗漆香蕉水

稀釋劑用量: 5~15% (依個人使用習慣而異)

總不揮發成份: 40%以上 (混合漆)

儲藏安定性: 正常情況下，至少一年。

施工方法: 噴塗、刷塗

施工注意事項:

1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。
2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔發生。
4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在可用時間內用畢。
5. 硬化劑因很容易和空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋隨時蓋緊隔絕空氣中水氣接觸。
6. 施工完畢後，塗裝器具應立即洗淨，以免發生硬化膠固。
7. 一次噴塗厚度超過60 μ 時，極易產生氣泡，施工時應作有效管制。

安全注意事項:

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。