



## 透明優麗漆(L型)

## Polyurethane Coating ,Clear(L-Type)

- 成份:** 由聚醇樹脂系Polyol聚合物及聚異氰酸脂(Polyisocyanate)硬化劑所構成之二液型透明面漆。
- 用途:** 適用於傢俱、樂器、陳列櫥、手工藝品、運動器具等木製品之面塗用透明漆。
- 特性:**
1. 乾燥迅速，具有高光澤度及硬度、經久不失光。
  2. 附著性，耐磨性均極優越。
  3. 耐藥品性極佳，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。
  4. 能耐200°C以下高溫、不為煙蒂燒損。
- 外觀:** 透明液體
- 粘度:** 50~60 Ku (25°C) (混合漆)
- 重量:** 0.95kg/L 以上(混合漆)
- 乾燥時間:** 指觸:1小時以內 (25°C) 半堅結:3小時以內 (25°C)
- 可用時間:** 混合後3小時 (25°C)
- 漆膜厚度:** 濕膜:95 μm (micron) 乾膜:25 μm (micron)
- 混合比例:** 主劑:硬化劑=50:50 (重量比)
- 塗裝間隔:** 最少4小時 最多5天
- 塗佈量參考:** 40.0m<sup>2</sup>/Gal 10.5m<sup>2</sup>/L 11.0m<sup>2</sup>/kg
- 標準塗佈量:** 34.0m<sup>2</sup>/Gal 9.0m<sup>2</sup>/L 9.0m<sup>2</sup>/kg
- 稀釋劑:** 優麗漆香蕉水
- 稀釋劑用量:** 5-15% (依個人使用習慣而異)
- 總不揮發成份:** 40%以上 (混合漆)
- 儲藏安定性:** 正常情況下，至少一年。
- 適用底漆:** 陶瓷水漆、優麗面漆
- 施工方法:** 噴塗、刷塗
- 施工注意事項:**

1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。
2. 被塗木面之灰塵、油脂、木屑等附著污物，必須清除乾淨。如表面粗糙時，應使用砂紙研磨，再用壓縮空氣吹乾淨。
3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔發生。
4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在可用時間內用畢。
5. 硬化劑因很容易和空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋隨時蓋緊隔絕空氣中水氣接觸。
6. 施工完畢後，塗裝器具應立即洗淨，以免發生硬化膠固。

## 安全注意事項:

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。