



優麗面漆(N型)

Polyurethane Coating (N-Type)

成 份: 由壓克力樹脂Polyol聚合物及不變黃聚異氫酸酯(Polyisocyanate)為主要原料，配合

耐候性良好之顏料，精製而成之二液型塗料。

用 途: 高級木製品、車輛、鋼鐵、鋁製品等之面漆。

性 能:

1. 具有高光澤、耐磨性、耐候性、不變黃。
2. 耐水、耐油、耐溶劑等性質優良。
3. 耐大氣中之酸和鹼之侵蝕。

顏 色: 各色

粘 度: 80~90 Ku (25°C) (混合漆)

重 量: 1.0kg/L 以上(混合漆)

光 澤 度: 90%以上

乾 燥 時 間: 指觸:1小時以內 (25°C) 半堅結:3小時以內 (25°C)

可 用 時 間: 混合後3小時以上 (25°C)

漆 膜 厚 度: 濕膜:95 μm (micron) 乾膜:30 μm (micron)

混 合 比 例: 主劑:硬化劑=88:12(重量比)

塗 裝 間 隔: 最少4小時 最多6天

標 準 塗 佈 量: 8.0m²/L

稀 釋 劑: 優麗漆香蕉水

稀 釋 劑 用 量: 5~15%

儲 藏 安 定 性: 正常情況下，至少一年。

適 用 底 漆: 優麗漆二度底漆、麗保底漆、麗保中塗漆

施 工 方 法: 噴塗、刷塗

施工注意事項:

1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。
2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等污物必須清除乾淨。表面粗糙時先使用砂紙研磨。
3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔發生。
4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在可用時間內用畢。
5. 硬化劑因很容易和空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋隨時蓋緊隔絕空氣中水氣接觸。
6. 施工完畢後，塗裝器具應立即洗淨，以免發生硬化膠固。

安全注意事項:

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。