



## 優麗面漆(L型)

## Polyurethane Finish Coating (L-Type)

成份:	由聚醇樹脂及聚異氰酸脂為主要原料，配合耐候性良好之原料，精製而成之二液型塗料。
用途:	高級木製品、車輛、鋼鐵、鋁製品等之面漆。
特性:	1. 具有高光澤度及硬度、耐磨性、耐候性。 2. 耐水、耐油、耐溶劑等性質優良。 3. 耐大氣中之酸和鹼之侵蝕。
顏色:	各色
粘度:	80~90 Ku (25°C) (混合漆)
重量:	1.0kg/L 以上(混合漆)
光澤度:	90%以上
乾燥時間:	指觸:1小時以內 (25°C) 半堅結:3小時以內 (25°C)
可用時間:	混合後4小時以上 (25°C)
漆膜厚度:	濕膜:95 μm (micron) 乾膜:40 μm (micron)
混合比例:	主劑:硬化劑=85:15 (重量比)
塗裝間隔:	最少4小時 最多6天
標準塗佈量:	8.0m <sup>2</sup> /L
稀釋劑:	優麗漆香蕉水
儲藏安定性:	正常情況下，至少一年。
適用底漆:	麗保底漆、麗保中塗漆
施工方法:	噴塗、刷塗
施工注意事項:	

1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。
2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等污物必須清除乾淨。表面粗糙時先使用砂紙研磨。
3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔發生。
4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在可用時間內用畢。
5. 硬化劑因很容易和空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋隨時蓋緊隔絕空氣中水氣接觸。
6. 施工完畢後，塗裝器具應立即洗淨，以免發生硬化膠固。

## 安全注意事項:

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。