



# 氯化橡膠漆

## Chlorinated Rubber Paint

### 成 用 特

**份：**由氯化橡膠及特殊合成樹脂配以耐酸、鹼顏料精製而成之耐酸鹼塗料。

**途：**適用於船舶、橋樑、化學工廠鋼鐵構造物之防蝕用塗料。

**性：**

1. 乾燥迅速，在短時間內可做疊層塗裝。
2. 具有耐酸、耐鹼性、漆膜堅韌，附著性強。
3. 具有優良耐候性，經久日晒、雨淋、不變黃、不粉化。
4. 耐藥品強，適宜化學工廠保養塗料。

### 產

**品：**各色面漆

### 光

### 澤

**度：**亮光（底漆為平光）

### 粘

**度：**80~90 Ku (25°C)

### 乾

### 燥

**時** 指觸:1小時以內      半堅結:3小時以內

### 塗

### 裝

**間** 隔:最少4小時

### 塗

### 佈

**量** 參 考: 6~8m<sup>2</sup>/L (依個人使用習慣而異)

### 稀

### 釋

**劑：**橡膠漆調薄劑

### 稀

### 釋

**劑** 用 量: 5-15% (依個人使用習慣而異)

### 總

### 不

**揮** 發 成 份: 45%以上

### 儲

### 藏

**安** 定 性: 正常情況下，至少一年。

### 施

### 工

**方** 法: 噴塗、刷塗。

### 施工注意事項:

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、污物及損毀鬆懈之舊漆膜，必須清除乾淨。
3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時、應避免施工。
4. 做耐酸鹼防蝕塗裝時，必須做底、面各兩次以上以確保耐酸、鹼功能。

### 安全注意事項:

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。



本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。