



# 氯化橡膠防銹底漆

C.R. Red Oxide Primer

成  
用  
特

顏  
光  
遮  
重  
粘  
耐  
耐  
乾  
漆  
塗  
塗  
稀  
稀  
總  
適  
儲  
施  
施工

份：由氯化橡膠及特殊合成樹脂為主要原料，配以防銹顏料精製而成之防酸鹼及防銹用底漆。

途：適用於船舶、橋樑、貯槽、發電廠及化學工廠等之鋼鐵構造物與設施防蝕用底漆。  
性：

1. 乾燥迅速，在短時間內可做疊層塗裝。
2. 塗膜堅韌，耐磨性與附著性非常良好。
3. 耐水、耐候及防蝕性能非常優良。
4. 容易施工。

色：棕色

度：平光

力：16m<sup>2</sup>/L以上

量：1.3 kg/L以上

度：80~90 Ku (25°C)

屈曲性：6mm φ合格

鹽水性：浸3% NaCl 96小時 合格

乾燥時間：指觸：1小時以內 半堅結：3小時以內 (25°C)

漆膜厚度：濕膜：100 μm (micron) 乾膜：40 μm (micron)

裝間隔：最少4小時

佈量參考：37.8m<sup>2</sup>/Gal 10.0m<sup>2</sup>/L 7.7m<sup>2</sup>/kg

稀釋劑：橡膠漆調薄劑

稀釋劑用量：5-15% (不含清洗工具)

總不揮發成份：50%以上

適用面漆：氯化橡膠面漆

儲藏安定性：正常情況下，至少一年。

方法：無氣噴塗、刷塗、滾塗。

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈之舊漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。
4. 做耐酸鹼防蝕塗裝時，必須做底、面各兩次以上以確保耐酸、鹼功能。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。