

氯化橡膠三聚磷酸鋁防銹底漆

C.R. Aluminum Tripolyphosphate Primer

59



百
麗
油
漆

成用特 份：由氯化橡膠、氧化鐵及三聚磷酸鋁無公害防銹顏料構成之防銹漆。
途：外部曝露機件及內部機件用之無公害優良防銹底漆。
性：

1. 乾燥迅速。
2. 釋出螯合力特強之三聚磷酸根離子，防銹力優良。
3. 附著性及耐候性極優。
4. 耐海水性優良。

顏光澤 色：棕紅色、白色、灰色

遮蓋力 度：平光

重粘度 量：8m²/L以上

乾燥時間 度：1.1 kg/L以上

漆膜厚度 度：80~90 Ku (25°C)

塗裝間隔 間：指觸：1小時以內 半堅結：3小時以內 (25°C)

塗佈量參考 度：濕膜：95 μm (micron) 乾膜：40 μm (micron)

稀釋劑 量：最少4小時

稀釋劑用量 劑：40m²/Gal 10.5m²/L 9.5m²/kg

總不揮發成份 劑：橡膠漆調薄劑

適用底漆 量：5~15% (不含清洗工具)

適用面漆 份：50%以上

儲藏安定性 漆：麗保鋅粉底漆、無機鋅粉底漆、氯化橡膠漆系列底漆

施工方法 漆：氯化橡膠面漆

施工注意事項 性：正常情況下，至少一年。

無氣噴塗、刷塗、滾塗。

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈之舊漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時、以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下時)，應避免施工。
4. 施塗耐酸鹼防蝕塗裝時，必須做底面各兩次以上，以確保耐酸鹼功能。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工場所必須注意空氣流通，如在地下室施工應加強抽風設備幫助通風。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。