

水性鍍鋅漆

Galvanized Steel Emulsion Paint

63



百
麗
油
漆

成份：由特殊水性改質樹脂配以優異之防蝕原料精製而成之鍍鋅鐵皮防銹底漆。
用途：適用鍍鋅鐵皮、金屬鋼骨構造物及鍍鋅浪板用之防護底漆。
特性：

1. 塗膜堅韌、附著力強無需先塗處理劑。
2. 耐水性、耐鹼性優。
3. 塗膜具有撥水與防銹功能。
4. 符合室內用有機揮發物VOC含量標準。
5. 用水稀釋，無引火危險環保又健康。

顏光重粘漆膜厚度乾燥時間塗佈量參考塗裝間隔總不揮發成份稀釋劑稀釋劑用量適用面漆儲藏安定性施工方法施工注意事項：

色：白色或指定色
度：有光
量：1.1kg/L 以上
度：80 ~ 90 Ku (25°C)
度：濕膜：80 μm 乾膜：35 μm
時間：指觸1小時以內 堅結6小時以內 (25°C)
參考：45 m²/Gal
間隔：最少8小時以上
成份：以45% 上
劑：清水
用量：0 ~ 10% (依個人施工習慣而異)
面漆：水性環保調合漆、水性環氧樹脂漆。
安定性：正常情況下至少一年
方法：刷塗、噴塗

1. 使用時塗料太稠，可酌量添加清水稀釋並攪拌均勻，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、汙物、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。
3. 陰雨或低溫高濕時應避免施工，尤以春季潮濕天必須注意施工氣候。

安全注意事項：

1. 塗料若不慎沾上眼睛，應立即用清水沖洗。
2. 放置兒童不易取得之處。
3. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另行通知。