



水性珍珠金漆(金箔漆)

Pearl-Golden Coating (water-base)

成 用 特

份：由耐候性非常優越之水性純丙乳液 (ACRYLIC EMULSION) 為主體，配高級珠光顏料及特殊添加劑精製而成之金色塗料

途：適用於水泥製品、木器、廟宇之裝飾及陶瓷彩繪用塗料

性：

1. 作業性良好“乾燥迅速”施工容易
2. 有優異之顏色與光澤保持性，不易氧化發黑
3. 具有撥水功能增強防水性
4. 符合環保要求低VOC，不含甲醛及重金屬
5. 水性無味無臭替代油性金漆室內彩繪
6. 清水稀釋成本低廉又符合健康

顏 粘 乾 塗 施 遮 稀 稀 總 適 適 儲 施

色：金色(青口、紅口)

度：85 ~ 95 Ku (25°C)

時間：半堅結：1小時以內 (25°C)

間隔：最少2小時以上

方法：刷塗、噴塗

蓋力：10 ~ 12 m² / l

劑：清水

釋劑用量：0 ~ 10 % (依個人施工習慣而異)

揮發成份：25 %以上

底漆：水泥製品、木製品相框及陶瓷素胚：白色陶瓷水漆

其它素材：依相關材質之底漆

面漆：多功能水性防護金油

安定性：正常情況下一年

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，塗料太稠時，可酌量添加清水調薄，但以不超過規過定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、汙物及損毀之舊塗膜，必須清除乾淨。
3. 新水泥面因含水份高，與油離子物質，會降低塗膜性能與附著力，須待一個月以上之養身，水份值在10%以下乾燥後，方可施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等下層漆完全乾燥後，方可施工。
5. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時，應停止施工。
6. 施工完畢後，塗裝器具應立即清洗乾淨。

安全注意事項：

1. 施工時，必須注意空氣流通，如塗刷地下室，應加裝抽風設備幫助通風。
2. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，塗料若不慎沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有不適應送醫診治。
3. 如施工使用油性塗料屬易燃物品，應遠離火源，在施工範圍內應禁止吸煙。
4. 施工完畢之容器及其它廢棄物應依規定回收處理，不可隨意亂丟。
5. 放置兒童不易取得之處。
6. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

✘ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。