

鎚紋漆

Hammer Tone Paint

65



百
麗
油
漆

成用特

份：由特殊醇酸樹脂(Alkyd Resin)及鋁粉配以高級顏料精製而成之鎚紋面漆。

途：適用於儀器設備、機械設施、事物器具等表面美觀裝飾用面塗。

性：

1. 乾燥迅速、附著力強、不失光、不褪色。
2. 具有良好耐水、耐濕性。
3. 遮蓋力強，一次噴塗即可得特殊金屬鎚紋色彩。

顏色：特殊斑紋色

光澤度：亮光

粘度：65~75 Ku (25°C)

乾燥時間：指觸：1小時以內 (25°C) 半堅結：3小時以內 (25°C)

塗裝間隔：至少3小時

塗佈量參考：5~8m²/L (依個人使用習慣而異)

稀釋劑：甲苯或二甲苯

稀釋劑用量：5~15% (依個人使用習慣而異)

總不揮發成份：45%以上

儲藏安定性：正常情況下，至少一年。

適用底漆：紅底漆、灰底漆

施工方法：噴塗

施工注意事項：

1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵锈、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附着污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高(40°C以上)或過低(10°C以下時)，應避免施工。
4. 本產品具有汙染性，施工完畢後器具管路應徹底洗淨以免汙染其它塗料，否則另備固定用器具。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工時必須注意空氣流通。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。