



清凡立水

Synthetic Varnish

成用特

份：中油性醇酸酐樹脂及特殊原料構成之透明清漆。

途：木材器具與鋼鐵製品之上層亮光油。

性：

1. 具有良好之耐候性，可增加漆膜之耐久性。
2. 具有高度光澤，表面美觀。
3. 塗膜堅韌，耐磨性強。

顏
粘
重

色：透明液體。

度：65~70 Ku (25°C)

量：0.85kg/L 以上

漆膜厚度：濕膜:50 μm (micron) 乾膜:25 μm (micron)

乾燥時間：指觸:2小時以內 (25°C) 半堅結:6小時以內 (25°C)

塗裝間隔：最少8小時

塗佈量參考：75.0m²/Gal 200m²/L 22m²/kg

稀釋劑：松香水

稀釋劑用量：0~5% (不含清洗工具)

總不揮發成份：50%以上

儲藏安定性：正常情況下，至少一年。

施工方法：刷塗、噴塗

施工注意事項：

1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
2. 裝塗時，應待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。

安全注意事項：

1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
2. 施工時必須注意空氣流通。
3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
4. 放置兒童不易取得之處。
5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。