



## 黑凡立水

## Black Varnish

成  
用  
特

份：由柏油、瀝青等煉成之瀝青質凡立水。  
途：適用於鐵材防銹防蝕、木器防蛀及屋頂防水防漏用凡立水。

顏  
光  
澤

色：黑色液体。

粘  
重

度：有光

漆  
膜  
厚  
度

度：60~80KU (25°C)

乾  
燥  
時  
間

量：0.9kg/L 以上

塗  
裝  
間  
隔

度：乾膜:35 μm (micron)

塗  
佈  
量  
參  
考

間：指觸:1小時以內 (25°C) 半堅結:3小時以內 (25°C)

稀  
釋  
劑

隔：最少3小時

稀  
釋  
劑  
用  
量

考：12m<sup>2</sup>/L (依個人使用習慣而異)

總  
不  
揮  
發  
成  
份

劑：甲苯

儲  
藏  
安  
定  
性

量：5-10% (依個人使用習慣而異)

施  
工  
方  
法

份：45%以上

施  
工  
注  
意  
事  
項

性：正常情況下，至少一年。

施  
工  
注  
意  
事  
項

法：刷塗、噴塗、浸塗

施  
工  
注  
意  
事  
項

- 事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調薄，但以不超過規定量為原則。
  2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
  3. 本黑凡立水之漆膜上，不得再塗任何油漆，以免黑色柏油滲出。

安  
全  
注  
意  
事  
項

- 事項：
1. 易燃物品，遠離火源，在施工範圍內不宜吸煙。
  2. 施工時必須注意空氣流通。
  3. 避免沾染皮膚，噴塗時應戴口罩，如沾上眼睛，應立即用清水沖洗，如有發炎應送醫診治。
  4. 放置兒童不易取得之處。
  5. 歡迎致電索取物質安全資料，或詢問安全衛生相關資訊。

※ 本產品說明書僅供參考之用，不做任何保證，技術日新月異，產品不斷改進，本資料隨時更動，不另外通知。